

Spatocryl light

Ελαφρύς Ακρυλικός Στόκος Υψηλής Απόδοσης

Τεχνικές Προδιαγραφές
 Ημερομηνία Έκδοσης: 06/12/2024
 Αριθμός Έκδοσης: 1η



Το SPATOCRYL LIGHT είναι η απόλυτη λύση για γρήγορη και εύκολη πλήρωση οπών και ρωγμών σε οικοδομικές επιφάνειες. Χάρη στη μοναδική του φόρμουλα, που συνδυάζει συμπολυμερείς ακρυλικές ρητίνες και μικροσκοπικά υαλοσφαιρίδια, προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότητα, μηδενική συρρίκνωση και λεία, ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ανάγκη τριψίματος. Είναι ιδανικό τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές εφαρμογές, προσφέροντας επαγγελματικό αποτέλεσμα με ελάχιστη προσπάθεια.

Κύρια Χαρακτηριστικά

- **Υπερβολικά ελαφρύς:** Εξαιρετικά εύκολος στη χρήση, δεν βαραίνει τις επιφάνειες.
- **Γρήγορο στέγνωμα:** Έτοιμο για βαφή μέσα σε 30 λεπτά, ιδανικό για άμεσες εργασίες.
- **Μηδενική συρρίκνωση:** Διατηρεί τη φόρμα του χωρίς να δημιουργεί ρωγμές.
- **Δεν απαιτεί τριψίμο:** Η τέλεια λεία επιφάνεια επιτυγχάνεται χωρίς επιπλέον εργασία.
- **Κατάλληλος για βίδες και πρόκες:** Ανθεκτικός σε μηχανική καταπόνηση, μπορεί να συγκρατήσει βίδες και πρόκες.
- **Πολλαπλές επιφάνειες:** Εφαρμόζεται άριστα σε σοβά, τούβλα, γυψοσανίδα, σκυρόδεμα και ξύλο.
- **Δεν διαβρώνει τα μέταλλα**

Πεδία Εφαρμογής

Το SPATOCRYL LIGHT είναι η ιδανική επιλογή για επισκευές σε τοίχους, ταβάνια και ζυλίνες επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε πορώδεις και μη επιφάνειες, στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό για:

- Σοβά
- Τούβλα
- Γυψοσανίδα
- Ξύλο
- Σκυρόδεμα
- Πέτρες
- Μπετόν
- Πρόκες και βίδες
- Πορομπετόν

Μπορεί να καλύψει οπές και ρωγμές έως 5cm με ένα μόνο πέρασμα, διασφαλίζοντας άψογη επιφάνεια για βαφή.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---------------------------------|--|
| Απόχρωση | Λευκό |
| Πυκνότητα | 0.40-0.50kg/L για ελαφριά εφαρμογή. |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | +5°C έως +30°C |
| Χρόνος στεγνώματος | Επιφανειακό στέγνωμα σε 30 λεπτά, πλήρης ξήρανση και δυνατότητα βαφής μετά από 1 ώρα |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη συρρίκνωση | Μηδενική, ακόμη και σε μεγάλα πάχη στρώσης |

Προετοιμασία και εφαρμογή

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +40°C (θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφάνειας). Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά, και να αφαιρούνται τα σαθρά τμήματα. Εφαρμόστε τον ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟ κατευθείαν από το δοχείο με μια σπάτουλα, πιέστε για να γεμίσει καλά η οπή και επιπεδώστε με την γύρω επιφάνεια με μια βρεγμένη σπάτουλα. Οι πορώδεις επιφάνειες δεν είναι απαραίτητο να είναι τελείως στεγνές. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες όπως: γύψο, πορομπετόν, τεχνητούς λίθους κλπ., προτείνεται το αστάρισμα της επιφάνειας με αραιωμένο υλικό (1 μέρος SPATOCRYL LIGHT και 2 μέρη νερό). Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή. Φινίρετε την επιφάνεια του υλικού μέσα στον χρόνο δημιουργίας επιδερμίδας με μια βρεγμένη σπάτουλα.

Συμβατότητα με βαφές

Το SPATOCRYL LIGHT βάφεται μετά την πλήρη ωρίμανσή του χωρίς να ρηγματώνει το φιλμ της βαφής. Εξαιρετικά συμβατό με ακρυλικά και συνθετικά χρώματα. Συνιστάται τεστ συμβατότητας της βαφής με το υλικό πριν την εφαρμογή του.

Συστάσεις

- Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά και αποθηκεύστε το σε δροσερό και στεγνό μέρος
- Τοποθετήστε το καπάκι αμέσως μετά τη χρήση
- Προστατεύστε από την παγωνιά





Βιομηχανία βερνικιών & χρωμάτων varnishes & paints industry

Spatocryl light

Τεχνικές Προδιαγραφές
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/12/2024
Αριθμός Έκδοσης: 1η

Καθαρισμός

Επιστρέψτε το υλικό από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, ερμητικά σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Οδηγίες ασφάλειας

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Για λεπτομερείς οδηγίες ασφάλειας και προφυλάξεις, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/Ζ «Αστέρια», Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l.

Συσκευασίες

| | |
|-------|--------|
| Λευκό | 750 ml |
|-------|--------|



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2