



Spatocryl

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2025

Αριθμός Έκδοσης: 6η

Ακρυλικός οικοδομικός στόκος



Το SPATOCRYL είναι λευκός, οικοδομικός στόκος νερού, ακρυλικής βάσης, κατάλληλος για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα τοίχων από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα, καθώς και ξύλινων επιφανειών. Είναι γεμιστικός, δουλεύεται μαλακά, στρώνει θαυμάσια και δεν επηρεάζεται από τα αλκάλια του τσιμέντου. Έχει εξαιρετικές αντοχές στην υγρασία, πολύ καλή πλαστικότητα και στεγνώνει γρήγορα, χωρίς να σκάει. Το SPATOCRYL δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου, τρίβεται εύκολα και δίνει μία λεία και ανθεκτική επιφάνεια, χωρίς ατέλειες. Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

- Ακρυλικός οικοδομικός στόκος νερού.
- Πολύ γεμιστικός.
- Τρίβεται εύκολα.

Γενικά χαρακτηριστικά

Χρήση: Εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα, καθώς και ξύλινες επιφάνειες. Εφαρμογή: Σπάτουλα. Αραίωση: Δεν απαιτείται. Είναι έτοιμο προς χρήση. Απόδοση: 2-3 m² ανά κιλό, σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια. Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25°C: Στην αφή: 1 ώρα. Τρίψιμο: Μετά από 3 ώρες, με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C. Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό.

Προετοιμασία επιφάνειας – Εφαρμογή:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από λάδια, σκόνες, άλατα, ξένες ύλες, σαθρά υλικά και να είναι στεγνές. Στην συνέχεια, εφαρμόστε το SPATOCRYL με σπάτουλα δίχως αραίωση και τρίψτε μετά την πάροδο τριών ωρών με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μετά την εφαρμογή του SPATOCRYL σε τοίχους δεν απαιτείται αστάρωμα. Σε ξύλινες επιφάνειες, παλαιές ή νέες μετά την εφαρμογή του SPATOCRYL συνιστάται αστάρωμα με υπόστρωμα VELATURA της VERNILAC.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	80-100 PS (20°C)
Πυκνότητα	1,71±0,017 kg/lit (ISO 2811.01, 20°C)

Απόδοση

2-3 m²/kg, σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/ζ «Αστάρια», Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l.

Συσκευασίες

Λευκό	400 gr	800 gr.	5 kg.
-------	--------	---------	-------

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.